



Karta Techniczna produktu **Bauter OUTSIDE**

Zakres stosowania

Bauter OUTSIDE jest produktem do zastosowań zewnętrznych takich jak:

- **fasady budynków mieszkalnych:** domów wolnostojących i bloków;
- **fasady budynków użyteczności publicznej;**
- **elewacje budynków podlegających ochronie zabytków architektonicznych**, w przypadku których stosowanie innych rozwiązań termoizolacyjnych (styropian, wełna mineralna) nie mieści się w kryteriach utrzymywania historycznych walorów urbanistyki (kamienice, budynki sakralne, zabytkowe budynki i inne);
- **wszelkie elewacje zewnętrzne.**



Temperatura pod kontrolą

- zatrzymuje przegrzewanie ścian
- usuwa mostki termiczne
- nie wypuszcza ciepła



Wilgoć pod kontrolą

- elewacja nie chłonie wody
- zabezpiecza przed pleśnią, grzybami, wykwitami
- samoczyszcząca się warstwa



Wygoda i trwałość

- bardzo wytrzymała elewacja
- zawiera czyste polimery, nie ceramikę
- łatwo zmywalna powierzchnia

Parametry użytkowe

- | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------|
| • gęstość powłoki 20°C: | 0,75-0,80 g/cm³ | • odporność na szorowanie na mokro: | klasa 2 |
| • Lepkość wg kubka Forda 4; czas wypływu 50cm ³ : | 50-100s | • powłoka: | matowa |
| • zawartość suchej masy: | powyżej 50% | • wydajność przy dwukrotnej aplikacji: | 1-2m²/l |
| • grubość powłoki na sucho: | 0,50mm — 1,00mm | • TSR: | 93,03% |
| | | • czas schnięcia: | min. 6h |



Bauter OUTSIDE

Przygotowanie podłoża:

Przed nałożeniem powłoki Bauter OUTSIDE należy upewnić się, że powierzchnia, na którą ma zostać nałożona, jest czysta, sucha, pozbawiona spękań miejsc i wolna od glonów. Aby tego dokonać, należy powierzchnię dokładnie umyć przy użyciu myjki ciśnieniowej. Należy również pamiętać o uzupełnieniu ewentualnych ubytków tynkowych w elewacji przed nałożeniem powłoki. **Przed nałożeniem powłoki Bauter OUTSIDE, należy dokładnie zagruntować elewację przy użyciu produktu.** W czasie opadów, bezpośrednio po opadach atmosferycznych i przy mokrej nawierzchni zabrania się aplikacji powłoki Bauter Outside.

PRIMER Bauter OUTSIDE.

Po wyschnięciu gruntu, można przejść do nałożenia powłoki Bauter OUTSIDE przy użyciu agregatu hybrydowego Marsjan lub Hornet.

Aplikacja:



Przed nałożeniem powłoki, zawartość pojemnika należy dokładnie wymieszać.

Aby uzyskać końcową grubość powłoki wynoszącą 0,5 mm, należy nałożyć co najmniej dwie warstwy produktu, każda o grubości 0,25 mm. **Pierwszą warstwę** należy nałożyć w kolorze bazowym, czyli białym. Po upływie **2-3 godzin** od nałożenia pierwszej warstwy można przystąpić do nakładania drugiej warstwy. Ostateczną warstwę należy nałożyć w wybranym kolorze. **Czas schnięcia powłoki** zależy od temperatury otoczenia. Aby uzyskać doskonałe parametry powłoki termoizolacyjnej, zaleca się przestrzeganie temperatury aplikacji w zakresie 15-35 °C oraz wilgotności powietrza maksymalnie 70%.

Czyszczenie narzędzi:

Czyszczenie urządzenia do aplikacji, wykonywać zgodnie z kartą techniczną agregatu.

Dodatkowe informacje:



Przy aplikacji dwóch warstw, wydajność produktu wynosi 2 m² na 1 litr.

Podczas aplikacji, należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, opisanych w karcie charakterystyki oraz zapobiegać przebywaniu dzieci w pobliżu urządzeń pracujących.



Produkt jest wrażliwy na niskie temperatury i powinien być przechowywany w miejscach nienastłonecznionych w temperaturze od +5°C do +25°C.



Bauter OUTSIDE jest przyjazny dla środowiska i może być przechowywany przez okres 24 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem zachowania odpowiednich warunków przechowywania i szczelności opakowań.